

HARTMETALL ESTECH AG  
bietet Ihnen

# Erodier-Blöcke mit Korrosionsschutz

**EXPRESS-LINIE 6 TAGE**



Doc. 0-5-5:01'D / Juni 2018

> Abmessungen L x B x H, beziehungsweise Ø x H - genau nach Ihren Bedürfnissen

> **EXPRESS-LINIE IN 6 oder 12 ARBEITSTAGEN**  
für sinterrohe Blöcke, ungeschliffen, ohne Startbohrungen

> Erhältlich auch mit Startbohrungen gemäß Ihrer Zeichnung, sowie ein- und mehrseitig flachgeschliffen.  
Lieferfrist je nach Ausführung +2 bis +4 Arbeitstage.

Materialspezifikationen	Hartmetallsorte		
	RCR17	RCR24	RCR30
Wolframkarbid Korngrösse	2,5 µm	2,5 µm	3,5 µm
Gehalt Wolframkarbid %w/w	90,5	87,0	84,0
Gehalt Kobalt %w/w	8,5	12,0	15,0
Gehalt Zusätze %w/w	1,0	1,0	1,0
Härte HV30	1550	1380	1260
Risszähigkeit N/mm <sup>2</sup> .m <sup>1/2</sup>	10,0	13,0	17,5
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	3700	3900	4100

> Neben diesen drei Spezialsorten liefern wir auch weitere Hartmetall-Sorten, welche korrosionshemmende Zusätze enthalten und sich gut erodieren lassen.

Unten finden Sie eine Empfehlung von Hartmetallsorten für Stanzwerkzeuge, abhängig von der Zugfestigkeit / Zähigkeit sowie der Dicke des zu stanzenden Bleches. Wir beraten Sie gerne.

Hartmetallsorte

Blechdicke mm	Zugfestigkeit <500 N/mm <sup>2</sup>	Zugfestigkeit 500-900 N/mm <sup>2</sup>	Zugfestigkeit 900-1400 N/mm <sup>2</sup>	Zugfestigkeit > 1400 N/mm <sup>2</sup>
>2,0	RCR24	RCR24 / RCR30	RCR30	RCR30 / RB30
1,5 - 2,0	RCR24	RCR24 / RCR30	RCR30	RCR30
0,8 - 1,5	RCR17 / RCR24	RCR24	RCR24 / RCR30	RCR24 / RCR30
0,5 - 0,8	RCR17	RCR17	RCR24	RCR24
0,1 - 0,5	RX10 /	RX12UF /	RX15 /	RCR24
	RX12UF	RX10	RCR17	
<0,1	RX7 /	RX12UF /	RX12UF /	RX15
	RX8UF	RX10	RX10	RCR17

> Blechdicke

> Zugfestigkeit / Zähigkeit des Blechs

> typisches Gefüge RCR24

